

Metallschutz-Kunstschmiedelack Spezial-Alkydharzlack



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Schnell trocknender Spezial-Alkydharzlack schwarz matt für Metall innen und außen, wie z.B. schmiedeeiserne Geländer, Stahlrohrgestänge, Gitter, Leuchten und Zäune.
Eigenschaften	Aromatenfrei, geruchsarm, hervorragende Deckkraft, gleichmäßiger Verlauf, stoß-, schlag- und wetterfest. Hoher Korrosionsschutz durch aktive Rostschutzpigmente.
Farbton	Schwarz, anthrazit (nur 375 ml)
Glanzgrad	Matt
Dichte	Ca. 1,2 g/cm ³
Bindemittelart	Spezial-Alkydharz
Inhaltsstoffe	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Spezial-Alkydharz, organische Buntpigmente, Extender, Korrosionsschutzpigmente, entaromatisierte Aliphaten, Glykolether, Additive.
Produkt- Code	M – LL 01
Verpackungsgrößen	125 ml, 375 ml, 750 ml

Verarbeitung

Auftragsverfahren	Streichen, Rollen. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren.
Untergrund	Der Untergrund muss sauber, rost- und fettfrei, trag- und haftfähig sein.
Grundanstrich / Schlussbeschichtung	Neu-Anstrich Eisen und Stahluntergründe mit ALBRECHT-Metallschutz-Kunstschmiedelack 2-mal unverdünnt streichen oder rollen. Um einen ausreichenden Korrosionsschutz zu erzielen, ist eine Trockenschichtdicke von ca. 100 µm erforderlich. Renovierung Lösen Rost und spröde Lackteile entfernen. Fest haftende Anstriche anschleifen. Wie bei Neu-Anstrich verfahren.

Technisches Merkblatt

Verbrauch	ca. 100ml / m ² bei einem Anstrich.
Verdünnung	Unverdünnt verarbeiten.
Reinigung der Werkzeuge	Mit Terpentinersatz.
Trockenzeit	Staubtrocken nach ca. 2 Std., überlackierbar und trocken nach ca. 12 Std.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +10°C für Objekt und Umgebung
Lagerung	Gebinde dicht verschließen, kühl und trocken lagern.

Hinweise

VOC- Gehalt	Sicherheitshinweis: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d): 500 g/l (2010), Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.
Sicherheitsratschläge	Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält 2-Butanon-oxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Kennzeichnung aus Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel-Nr. 080111.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 63333782.



Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
Industriestraße 24-26
D-55120 Mainz
Tel. 0 61 31 / 62 09 - 0
Fax 0 61 31 / 62 09 - 40
www.lack-albrecht.de
info@lack-albrecht.de