

Technische Information

Alpina Farbrezepte LINIEN-EFFEKT

Strukturfarbe für innen – für lebendiges Linien-Design

Werkstoff

Verwendungszweck:

Cremige Strukturfarbe zum Aufrollen zur kreativen Wandgestaltung im Innenbereich. Leicht aufzutragende Strukturfarbe für edle Strukturlinien. Einfach aufrollen und anschließend mit dem Alpina EFFEKT-KAMM von oben nach unten abziehen.

Besonderheit:

Alpina Farbrezepte LINIEN-EFFEKT ist eine Strukturfarbe, die sich aufgrund ihrer leichten Konsistenz so leicht verarbeiten lässt wie eine klassische Dispersionsfarbe.

Das Material ist sehr leicht und lässt sich einfach aufrollen.

Auch in sensiblen Wohn- und Arbeitsbereichen unbedenklich einsetzbar, da weder bei der Verarbeitung noch beim Auftrocknen eine Geruchsbelästigung auftritt.

Eigenschaften:

Wasserverdünnbar, geruchsarm, diffusionsfähig, robust, leicht zu verarbeiten und zu strukturieren, haftfest, nicht gilbend, ausbesserungsfähig, nicht füllend.

Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Inhaltsstoffe: Styrolacrylat, Polystyrolacrylat, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon). Kann allergische Reaktionen verursachen.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Bindemittel:

Kunstharzdispersion Acrylatbasis.

Dichte:

ca. 1,57 g/cm³.

Farbton:

Weiß.

Glanzgrad:

Matt.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermei-

den. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Gebinde kühl aber frostfrei lagern.

Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren. Gebinde beim Transport sichern.

Enthält Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen verursachen. Nähere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt.

Produkt-Code Farben und Lacke:

M-DF01

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr.: EWC 08 01 12

Farbton:



Packungsgrößen: 4,5 Liter und 6,5 Liter

Anstrichaufbau:

Bei kontrastreichen Untergründen empfiehlt sich ein Voranstrich mit Alpinaweiß.

Ein gut erhaltener Altanstrich von mindestens waschbeständiger Qualität ist ebenfalls ausreichend. Alpina Farbrezepte LINIEN-EFFEKT sollte auf glatten Untergründen verwendet werden.

Auftragsverfahren:

Farbe vor Gebrauch gut umrühren. Alpina Spezialroller mit Wasser anfeuchten

1. Alpina Farbrezepte LINIEN-EFFEKT satt längs und gleichmäßig aufrollen und quer verteilen. Hierbei in Bahnen von 50–100 cm arbeiten. Bei größeren Flächen sollte zu zweit gearbeitet werden.
2. Mit dem EFFEKT-KAMM senkrecht von oben nach unten abziehen. Beim Gegenarbeiten den EFFEKT-KAMM von unten nach oben abziehen und leicht in der Fläche auslaufen lassen.

Farbige Gestaltung

3. Nach Trocknung von LINIEN-EFFEKT METALL-EFFEKT oder einen der 43 Farbrezepte Wandfarbtöne satt aufrollen und gleichmäßig verteilen.
4. Mit dem EFFEKT-KAMM von oben nach unten abziehen. Beim Gegenarbeiten den EFFEKT-KAMM von unten nach oben abziehen und leicht in der Fläche auslaufen lassen.

Hinweis: Bei größeren zusammenhängenden Flächen empfiehlt es sich zu zweit zu arbeiten.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Verbrauch:

Ca. 450 ml/m² bei Nachbearbeitung mit dem Farbrezepten EFFEKT-KAMM. Verbrauch ist durch Probebeschichtung zu ermitteln.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+5° C für Untergrund und Umluft.

Trockenzeit:

Bei +20° C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 12 Stunden durchgetrocknet.

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und glatt sein.

Mineralische Putze:

Feste, normal saugende Putze können direkt gestrichen werden.

Auf grob porösen, saugenden Putzen zunächst ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Gipshaltige Fertigputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit Alpina Tiefgrund LF grundieren.

Gipskartonplatten:

Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Beton:

Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehrende Substanzen durch Abbürsten entfernen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk:

Kann direkt bearbeitet werden.

Tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen:

Gut erhaltene Altanstriche können direkt bearbeitet werden. Glänzende Altanstriche anrauen.

Nicht tragfähige Beschichtungen:

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen,

Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben

Leimfarbenanstriche:

Sorgfältig grundrein abwaschen, ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Neugestrichene, festhaftende, glatte Tapeten oder Vliestapeten:

Festhaftende Tapeten, die mit einem Dispersionskleber verklebt wurden, können direkt bearbeitet werden. Ungestrichene Papierwerkstoffe sollten erst 1–2 Anstriche mit Alpinaweiß erhalten.

Die Anwendung auf glattem Untergrund ist zu empfehlen.

Bei Vliestapeten ist der Hinweis des Vliestapetenherstellers zu beachten.

Papiertapeten und nichtfesthaftende Tapeten:

Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen, ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Schimmelbefallene Flächen:

Schimmelbelag durch Abwaschen/Abbürsten entfernen. Flächen mit Schimmelreiniger durchwaschen und gut trocknen lassen.

Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen und möglichst abzustellen.

Grundanstrich mit Alpina Bad- und Küchen-Spezialfarbe vornehmen.

Flächen mit Nikotinflecken:

Stärkere Verschmutzungen auf glatten Flächen abwaschen.

Auf rauen Untergründen trocken abbürsten. Grundanstrich mit Alpina Nikotinsperre vornehmen.

Kleine Fehlstellen:

Nach den erforderlichen Vorarbeiten mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern und gegebenenfalls grundieren mit Alpinaweiß.

Technische Information Nr. 5026 · Stand: Mai 2017

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline 0800/123 88 87
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.alpina-farben.de