



## **Technisches Merkblatt** Artikelnummer 0251

# Fließmittel (FM)

Hochwirksames Fließmittel für Beton, Stahlbeton und Spannbeton gemäß EN 934-2: T3.1/3.2

EG-Zertifikat: 0921-CPR-2006

Zertifizierungsstelle: Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie









Einbringmenge

Zement / Beton-





Lagerdauer

Frostfrei u. kühl lagern/ vor Feuchtiakeit schützen/ Gebinde verschließen



Für innen und

temperatur

## **Anwendungsgebiete**

Beton, Stahlbeton, Spannbeton, frühhochfeste Betone, wasserundurchlässiger, schwindarmer Beton, WU-Beton, Transportbeton, Sichtbeton und Beton mit hohem Widerstand gegen chemische Angriffe gemäß DIN 4030 und für Auffangwannen. Betonelemente mit frühzeitiger Entschalung sowie als Verflüssiger für Mörtel.

#### **Produkteigenschaften**

Remmers Fließmittel (FM) ist ein hochwirksames Fließmittel mit folgenden besonderen Eigenschaften:

- Dosierungsabhängig als Normalverflüssiger oder hochwirksames Fließmittel einsetzbar.
- Wassereinsparend, verflüssigend oder kombiniert einzu-
- Dosierungsabhängige Frühfestigkeitssteigerung bis 50 % nach 24 Stunden bei Ausnutzung der Wassereinsparung (bis 25 %) und Verminderung des Wasserzementwertes.

## **Produktkenndaten**

Farbe **Basis** 

Gleichmäßigkeit Wirksame Bestandteile Feststoffgehalt Dichte bei +20 °C: pH-Wert: Gesamtchlorgehalt wasserlöslicher Chloridgehalt Alkaligehalt

> Deutliche Anhebung der Endfestigkeit durch Wassereinsparung.

- Bei gleicher Zement- und Wassermenge stufenlose Anhebung der Konsistenz bis zum Fließbeton (dosierungsabhängig).
- Verbesserung der Wasserundurchlässigkeit von Beton gemäß DIN 1045, gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser (insbesondere bei 1,0 bis 2,2 M.-% Zusatz zum Zementgehalt).
- Verbesserung von Sichtbetonoberflächen

braune Flüssigkeit modifiziertes wässriges Kondensationsprodukt homogen, kein Entmischen gemäß Referenzspektrum 16 % ca. 1,08 g/cm3 ca. 8

≤ 0,10 M.-% ≤ 0.10 M.-% < 5.0 M.-%

Lohnkostensenkend durch leichte, schnelle und sichere Betonverarbeitung

## Verarbeitung

Remmers Fließmittel (FM) wird mit dem Wasser der Betonmischung zuzugeben oder zuletzt eingemischt. Die erforderliche Mischzeit nach Zugabe des Fließmittels ist vom Mischer abhängig, sollte aber mindestens 1 Minute betragen, bis eine gleichmäßige Konsistenz entsteht.

0251 TM\_01 14\_EW-JEn-Sp.docx

Bei Transportbeton ist auch eine Nachdosierung an der Baustelle im Mischfahrzeug möglich, die Einmischzeit sollte hier mindestens 5 Minuten betragen.

#### **Empfohlener Dosierbereich:**

2,0 bis 20,0 ml je kg Zement bzw. 0,2 bis 2,2 M.-% vom Zementgewicht

## Höchstwert der Dosierung:

20 ml je kg Zement bzw.
2,2 M.-% vom Zementgewicht.
Hohe Dosierungen (1,5 bis
2,2 M.-% vom Zementgewicht)
nur bei Betonen mit niedriger
Ausgangskonsistenz einsetzen
(bis ca. 40 cm).

Zur Ermittlung der genauen Zusatzmenge ist vor der Anwendung eine Eignungsprüfung nach DIN 206-1 in Verbindung mit 1045-2 erforderlich.

Allgemein wird für Beton, Stahlbeton und Zementmörtel auf sorgfältige Mischung, Verarbeitung, Verdichtung und Feuchthaltung unter Beachtung der DIN 1045 hingewiesen.

## **Hinweise**

Remmers Fließmittel (FM) darf nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums (1 Jahr nach Herstelldatum) nicht mehr verwendet werden. Herstellerwerk: Remmers Baustofftechnik GmbH, 49624 Löningen. Remmers Fließmittel (FM) unterliegt der zertifizierten werkseigenen Produktionskontrolle gemäß EN 934-2.

#### Arbeitsgeräte, Reinigung

Zwangsmischer für Beton und Mörtel sowie übliche Baugeräte für Transport, Verdichtung und Verarbeitung.

## Lieferform, Verbrauch, Lagerung

#### Lieferform:

Kunststoffkanister 2 kg und 30 kg, (Container auf Anfrage).

#### Verbrauch:

0,2 - 2,2 M.-% vom Zementgewicht, dosierabhängig ca. 1,0 l bis 7,0 l pro m³ Beton.

#### Lagerung:

In geschlossenen Behältern, kühl aber frostfrei, 1 Jahr.

## Sicherheit, Ökologie, Entsorgung

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.



0921 - CPR - 2006

## Remmers Baustofftechnik GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 D – 49624 Löningen

Jahr: siehe Herstelldatum

GBI F 005-1

#### EN 934-2:2009+A1:2012

Fließmittel für Beton EN 934-2:T3.1/3.2

214 00 1 2.110.170.2	
Chloridgehalt	max. ≤ 0,1 M%
Alkaligehalt	max. < 5,0 M%
Korrosionsverhalten	Enthält nur Bestandteile nach EN 934-1:2008, Anhang A.1
Druckfestigkeit	T 3.1 (2):
	Nach 1 Tag:
	Prüfmischung ≥ 140 % der Kontrollmischung
	Nach 28 Tagen:
	Prüfmischung ≥ 115 % der Kontrollmischung
	T 3.2 (3)
	Nach 28 Tagen:
	Prüfmischung ≥ 90 % der Kontrollmischung
Verminderung Wasseranspruch	Bei Prüfmischung ≥ 12 % im Vergleich zur Kontrollmischung
Luftgehalt	Prüfmischung ≤ 2 % Volumenanteil über der
	Kontrollmischung
Konsistenz	T 3.2 (1)
	Vergrößerung des Ausbreitmaßes ≥ 160 mm
	bezogen auf den Anfangswert (350 ± 20) mm
	T 3.2 (2)
	Beibehaltung der Konsistenz
	30 min nach der Zugabe: Konsistenz der
	Prüfmischung ≥ Anfangskonsistenz der Kont-
Gefährliche Substanzen	rollmischung NPD

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.



0251 TM\_01 14\_EW-JEn-Sp.docx