

Technisches Merkblatt
 Artikelnummer 5017/5003

Fugenband SK10/ Fugenband SK 25

Elastisches, selbstklebendes Butylkautschuk-
 abdichtband auf Polypropylen-Vlies.

Anwendungsgebiete

Für die schnelle Abdichtung im Verbund, von Bewegungs- und Dehnungsfugen unter Dünnbettverfliesungen, Flüssige Folie, Elastoschlämme 1K/2K, Flexschlämme 2K, Multi-Baudicht 2K und unter keramischen Belägen in hausüblichen Bereichen. Zum Anschluss an Einbauteile im Sockelbereich in der Bauwerksabdichtung mit KMB- und Schlämmsystemen.

Produkteigenschaften

Remmers Fugenband SK 10/Fugenband SK 25 überbrückt und dichtet Bewegungs- und Trennfugen im Bereich Sanitär, Küche und Bad und Anschlussfugen in der Sockelsanierung ab. Bewegungen werden sicher aufgenommen und dauerhaft abgedichtet.

Einsetzbar bei den Feuchteklassen 0, A01, A02 und B0.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber und fest sowie frei von Öl, Fett und Entschalungsmitteln sein. Es ist ein vollfugiger, ebenflächiger Untergrund erforderlich. Vorspringende Grate und Mörtelreste sind zu entfernen. Ecken und Kanten sind zu brechen bzw. abzuschrägen. Kiesnester entfernen.

Produktkenndaten

	SK 10	SK 25
Dicke:	ca. 0,70 mm	ca. 1,2 mm
Breite gesamt:	100 mm	250 mm
Farbe:	weiß/grau	grau
Materialgewicht:	ca. 72g/m	ca. 72g/m
Temperaturbeständigkeit:	-10 °C / +60 °C	-10 °C / +60 °C
Wasserundurchlässigkeit:	bis ca. 0,2 bar	bis ca. 0,2 bar
Bruchdehnung längs:	ca. 55 %	ca. 55 %
Bruchdehnung quer:	ca. 81 %	ca. 81 %

Auffällige Unebenheiten müssen angeglichen bzw. aufgefüllt werden (Bodenbereich z.B. mit Multiplan, Wandbereich z.B. mit Multispachtel). Zu beachten sind die gültigen Technischen Merkblätter der verwendeten Abdichtungsmaterialien. Starksaugende und absandende Untergründe sind vorab abzusaugen und mit Tiefgrund W vorzubehandeln.

Verarbeitung

Fugenband SK 10/SK 25 wird direkt auf alle bauüblichen mineralischen und nichtsaugenden Untergründe geklebt. Anschließend erfolgt die Überarbeitung mit der ersten Schicht des Abdichtungsmaterials. In Eckbereichen wird das Band eingeschnitten und überlappend verklebt. Je nach Abdichtungsprodukt erfolgt die 2. und 3. Abdichtungslage über die gesamte Fläche.

Hinweise

Die zulässigen Verarbeitungstemperaturen richten sich nach den Produkteigenschaften der verwendeten Abdichtungsprodukte, sollten aber in keinem Fall +5 °C unterschreiten. Beim Andrücken des Fugenbandes mit einem Spachtel nur quer zum Band arbeiten. Nicht mit scharfkantigen Gegenständen einschneiden.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Für den Zuschnitt:

Schere oder Messer

Für die Abdichtung:

Je nach Produkt Rolle, Quast oder Spachtel.

Die Arbeitsgeräte sind im frischen Zustand mit Wasser zu reinigen.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:

Fugenband SK 10

5017 – Rolle á 25 m im Karton

Fugenband SK 25

5003 – Rolle á 10 m im Karton

Verbrauch:

Ca. 1 m/m

Lagerung:

Im Originalkarton bei kühler und trockener Lagerung praktisch unbegrenzt.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

5017-5003-TM-12.11.GS-Ro-Ke

